⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭60-167318

砂公開 昭和60年(1985)8月30日

MInt\_CI\_4 H 01 L 21/205 庁内整理番号 7739-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

光応用半導体製造装置 ◎発明の名称

> 爾 昭59-23249 の特

> > 該

监别記号

田田 額 昭59(1984)2月9日

69発明者

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電換株式会社エル・エス・

アイ研究所内

@発 明 者

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電层株式会社エル・エス・

アイ研究所内

②発 明 者

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・

アイ研究所内

弁理士 大岩 0代理人

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 フラステストランスタン

外2名

発明の名称

413

**光店用半導体製造装置** 

2. 特許請求の範囲

(1) 透明体によつて反われた光入射窓を有し、 との光入射窓を通して外部から入射される光のエ ネルギーを利用して内邸で被加工半導体ウェーハ に気相化学反応を施すようにした反応セルを備え たものにおいて、上記反応セルをいずれも光入射 窓と、この光入射窓の内面の清浄化手段とを有す る複数個の反応室に分割し、これらの反応室の内 の第1の反応室において上記被加工半導体ウェー へに上記気相化学反応を施し、上記第1の反応室 の光入射窓に反応生成物が附着して光透過度が低 下すれば、上記被加工半導体ウェーハを筑2の反 応量に移して上記気相化学反応を引続いて施すと ともに上記第1の反応室では上記清浄化手段で当 数反応室の光入射窓の内面を清浄化できるように したことを特徴とする光応用半導体製造装置。 🦠

光入射窓の内面の精浄化手段として当該反

応室内でガスプラズマを発生させる装置を偏えた ことを特徴とする特許請求の範囲第1項配収の光 店用半導体装置。

- (3) 反応室相互間の被加工半導体ウェーへの移 動を自動化したことを特徴とする特許請求の範囲 第1項主たは第2項記載の光応用半導体製造装置。
- 光のエネルギーを利用した気相化学反応が 光応用化学的気相堆積反応であることを特徴とす る特許請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか に記載の光応用半導体製造装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

との発明は、光応用半導体製造装置の改良に関 するものである。

〔従来技術〕

以下、レーザ光や紫外線などの光のエネルギー を用いる光応用CVD(Chemical Vapour Deposition : 化学的気相堆積)装置を例にとつて説明を行う。 CVDは半導体象徴回路装置を製造する際、MOS - 素子の多結晶シリコン母。層間絶縁膜。パシペー

特別昭60-167318 (2)

第1図かよび第2図はそれぞれ従来の反応管形 および反応セル形の光応用CVD装置を示す模式的 断面図である。第1図かよび第2図にかいて、(1) は紫外(UV)線を放射する化学反応用ランプ、(2)は 光を透過する材料で作られた反応管、(3)は被加工 ウェーへ、(4)は被加工ウェーへ(3)が収置されるサ セブタ、(5)はりエーへ補助加熱用赤外(IR) 級ランプ、(6)は反応セル本体、(7)は光透過材からなる光入射窓、(8)は反応ガス導入口。(9)は反応ガス排出口である。反応ガスは反応ガス導入口(8)から矢印I のように導入され、反応ガス排出口(9)から矢印のように排出される。

しかしながら、上述のような従来の装置では、 反応によつて生成した固形物が、反応管(2)の管盤・ 反応セルの光入射区(7)に付着して、光の透過を妨 げ、反応が進行しにくくなつてウェーへへの堆積 したい年間ととうにもかした。これに、中でいた いやれたチェールに表現がいばかれたよことがも

#### (発明の概要)

との発明は以上のような点に鑑みてなされたもので、反応セル内に少なくとも2つの反応室を設け、各反応室の光入射窓に付着した反応生成固形物を容易に除去できるようにするとともに上記両反応室を交互に使用し、使用していない方の反応室の光入射窓を清浄化することによつて作業効率

のよい先応用半導体製造技器を提供するものであ る。

#### (発明の実施例)

第3 図はとの発明の一実施例の構成を示す模式的断面図で、反応セル本体(6)の内部は仕切弁値によって第1 の反応室(11a)と第2 の反応室(11b)とに分離され、第1 の反応室(11a)には光入射窓(7a)、反応ガス導入口(8a)、反応ガス排出口(9a)が設けられ、第2 の反応室(11b)には光入射窓(7b)、反応ガス導入口(8b)、反応ガス排出口(9a)が設けられており、各反応室の動作は第2 図の従来例と同一である。(12a) および(12b)はそれぞれ第1 の反応室(11a) および第2 の反応室(11b) 内に設けられプラズマを発生させるための電医である。

まず、被加工ウェーハ(3)を第1の反応室(11a) に収容し、反応ガス導入口(8a)からモノシラン( 81日4)ガスを導入し、光入射窓(7a)を通して破殺 矢印 UV で示すように紫外光を照射し、核加工ウェ ーハ(3)の上にシリコン(81)を堆積させる。約10 分間程度で光入射窓(7a)にも81が堆積し光透過度 が低下し、反応が起りにくくなると、仕切弁のを 開いて被加工ウェーハ(3)を第2の反応室 (11b) へ 移し、仕切弁のを閉じた後、第1の反応室(lla) におけると同様にして、技加工ウェーハ(3)上への Siの堆積をつづける。そして、この時、第1の 反応室(lla)への Siff。ガスの供給を止め、四フ ッ化炭素 (CF<sub>4</sub>) ガスを導入し、電極 (12a) 間に高 超波似圧を印加してブラズマを発生させ光入射窓 ( 7a )に堆積付割した Si をブラスマエッチングによ つて除去する。との除去は約10秒で完了する。 次に、第2の反応室(11b)内での反応速度が低下 すれば、上述と同じ要領で被加工ウェーハ(3)を第 1の反応室(11a)へ移して、Siの堆板を継続させ、 第2の反応室(11b)の光入射窓(7b)K堆核付新し たSiを除去する。以降これを繰返して所望の設厚 になるまで被加工ウェーハ(3)に Siを堆積させる。 このようにして、常時前角な光入射窓を通して光 を照射して、ほぼ連続的に効率的な S1 O 堆 状が 可能である。

上例ではSiの気相堆はの場合を説明したが、他

特問昭60-167318 (3)

の物質、例えば窓化シリコン(813N4)。 二酸化シリコン(8102) などであつてもよく、また、光応用OVD技匠のみたらず、光を応用した気相エッチング技匠、気相ドーピング技匠など、光応用半導体技匠一数にとの発明は適用できる。更に反応室相互間のウェーへの移動は自動化するととができる。

(発明の効果)

以上説明したように、この発明になる光応用半され製造を置では反応セルをいずれも光入射窓とでは反応をいずれる光入射窓の内面の清浄化手段とを有する複数体の反応室に分割し、第1の反応室で被加工半導体ウェーへに光応用気相化学反応を結し、光射窓の光透過度が低下すれば、被加工半導体や反応を発して光応用気相化学反応金に、上配第1の反応盆では光入射窓の内面を清浄化できるようにしたので、医めて効率のよい操作が可能である。


4. 図面の簡単な説明


第1図かよび第2図はそれぞれ従来の反応管形 かよび反応セル形の光応用CVD装置の解成を示す 模式的断面図、第3図はとの発明の一実施例の構成を示す模式的断面図である。


図において、(3) は 被加工半導体 クェーハ、(6) は 反応セル本体、(7a),(7b) は光入射窓、00 は仕切 弁、(11a),(11b) は反応室、(12a),(12b) はブラ ズマ発生用電低である。

なか、図中同一符号は同一さたは相当 邸分を示す。

代理人 大岩增姓







手 続 祁 正 曹(自発) 59 7 19 昭和 年 月 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特類昭 59-023249号

2. 発明の名称 光応用半導体製造装置

3. 補正をする者

本件との関係 特許出願人 住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 名 称 (601)三菱電機株式会社 代表者 片 山 仁 八 郎

4、代 理 人

住 所い... 東京都千代田区丸の内立丁目2番3号 三菱電機株式会社内

氏名 (7375) 弁理士 大岩 増 雄 (建路水 03(213)3421私(FB)



方式 個

新聞唱60-167318 (4)

補正の対象明細等の発明の評細を説明の認

荷正の内容
明細度をつぎのとおり訂正する。

Number of the American American			
	59	打 F: Y.	1 1 1 1
3 4	20	サセブタ	サセプタ
6	9~10	おげ	防ぎ
5	10	反応ガス掠出口(9a)	反応ガス排出口(96)
i			
:	. :		; 
į			
	İ		
	!		
	İ		
	l		•
ļ	.	j	